

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XỐP CHÈN KHE | MS BACKER ROD

| Mô tả

Xốp chèn khe (backer rod) được làm từ vật liệu PE nguyên sinh closed cell màu trắng/xám với tính năng chống sốc, chống rung, chống tĩnh điện và chống thấm nước, dạng close cell. Xốp có cường độ chịu kéo và khả năng phục hồi sau biến dạng cao, là sản phẩm lý tưởng dùng chèn khe, lót khe khi thi công keo trám xây dựng MS sealant và các loại keo trám, silicone và các ứng dụng chèn lót khác. Xốp có tác dụng định hình keo trám theo thiết kế và hỗ trợ quá trình miết keo, bảo đảm hình dạng keo trám theo đúng yêu cầu thiết kế.

XỐP CHÈN KHE
MS
backer rod



| Ứng dụng

Chèn khe trong thi công keo trám khe xây dựng: khe nối vành đai cửa đi, cửa sổ, khe tường, khe co giãn, mạch ngừng, khe lún, xử lý nứt, chèn lót khi đổ bê tông, tạo rãnh, khe nối, mối nối xây dựng và các ứng dụng khác trong xây dựng.

| Hướng dẫn thi công

Dùng tay và thanh gỗ chèn xốp vào khe nối cần chèn lót, không làm thủng xốp, kéo giãn xốp để tránh hiện tượng bóng khí trong thi công keo trám khe. Để bảo đảm xốp chèn khít vào khe nối, đường kính xốp nên lớn hơn đường kính khe nối từ 20-25%.

| Thông số kỹ thuật

Tính chất	Thông số
Vật Liệu/material	: PE nguyên sinh, closed cell
Màu sắc/color	: Trắng/xám (white/grey)
Khối lượng thể tích (Density)	: 28.4kg/m ³
Độ hấp thụ nước/water absorption	: 0.06%
Cường độ chịu kéo (Tensile strength)	: 166.7kPa
Cường độ chịu kéo ở độ biến dạng 50% (Compressive strength at strain 50%)	: 123,1kPa
Khả năng phục hồi sau khi nén biến dạng ở 50% (Recovery)	: 95.6%
Độ trôi ra ở cạnh khi nén ở độ biến dạng 50% (The amount of extrusion of the free edge at strain 50%)	: 0.5mm

| Kích thước, đóng gói



	Đường kính (mm)	Mét/cuộn
☐	5	2.000
☐	6	2.000
☐	8	2.000
☐	10	1.000
☐	12	600
☐	15	600
☐	23	300
☐	25	300
☐	30	200
☐	35	200
☐	40	100

| Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nguồn nhiệt.

Sản xuất và đóng gói tại Việt Nam theo hợp đồng gia công và yêu cầu của Công ty TNHH Vina Trade Synergy (VTS).

| Điều khoản miễn trừ

Mặc dù đã nỗ lực cao nhất để đưa ra các thông tin chính xác dựa trên kiến thức và hiểu biết của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Người sử dụng cần kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng bằng các kiểm tra của riêng mình.

---the END---