

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

AS-1000

Gaps Sealer

Keo trám khe đa dụng acrylic

Chỉ tiêu cơ lý

Gốc keo:

Acrylic gốc nước

Trạng thái:

Bột mềm

Màu sắc:

Trắng

Thời gian se mặt:

<10 phút (ở 25°C, độ ẩm tương đối 50%)

Nhiệt độ thi công

5°C - 50°C

Nhiệt độ hoạt động

-7°C đến 75°C

Bảo quản

Nơi khô mát nhiệt độ dưới 30°C

Thời hạn sử dụng

24 tháng

Đóng gói

Dung tích	Khối lượng/thùng
Cartridge 450 gr	24



Mô tả

Keo trám khe đa dụng Alseal AS-1000 Gaps Sealer là keo trám gốc acrylic đa dụng, kinh tế và thân thiện môi trường dùng cho các ứng dụng trám khe. Keo trám cho phép sơn phủ, bám dính tốt với hầu hết các loại bề mặt rỗng xốp. Phù hợp cho trám khe và mối nối có chuyển vị hoặc rung chấn nhỏ mà các loại vật liệu trám bả truyền thống không có chức năng đàn hồi thường bị nứt và bong, dễ dàng thi công và làm sạch bằng nước.

Đặc tính

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920 (class 12.5)
- Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp (SCAQMD rule #1168)
- Cho phép sơn phủ
- Kinh tế
- Đa dụng và đàn hồi vĩnh cửu
- Dễ dàng vệ sinh bằng nước

Ứng dụng

- Trám khe (vành đai cửa đi, cửa sổ, lắp đặt tủ chứa đồ, tủ quần áo, ốp chỉ chân tường vv)
- Phù hợp với nhiều loại bề mặt khác nhau (kim loại, PVC, gỗ, bê tông, tấm thạch cao, tấm bê tông xi măng cốt thép, đá cẩm thạch vv).

Thông số kỹ thuật

Kiểu đóng rắn	:	Hơi nước
Tỷ trọng	:	1.61 g/mL
Giới hạn bền kéo (ASTM D412)	:	1.2 N/mm ²
Hàm lượng chất rắn	:	82%
Độ giãn dài tới hạn (ASTM D412)	:	190%
Độ đàn hồi (ASTM C719)	:	±25%
Độ cứng Shore A (ASTM C661)	:	36
Hàm lượng VOC (USEPA Method 24)	:	36.97g/L

Hướng dẫn sử dụng

1. Bề mặt phải sạch, khô và không có bụi bẩn, dầu, mỡ hoặc nước.
2. Làm sạch bề mặt bằng cồn, M.E.K. hoặc chất tẩy rửa khác phù hợp. Không dùng xà phòng hoặc chất tẩy rửa khác
3. Để có bề mặt hoàn thiện đẹp, nên dùng băng dính bảo vệ, và bóc băng dính trước khi keo se mặt.
4. Cắt đầu ống bơm 1 góc 45° với bề rộng mong muốn và bơm keo vào khe bằng súng bắn keo.
5. Miết mặt keo trong vòng 5 phút sau khi bơm, trước khi keo se mặt.
6. Chờ khô 1 tiếng trước khi sơn phủ bằng sơn gốc nước và chờ khô 24 giờ trước khi sơn phủ bằng sơn gốc dầu.

Vệ sinh

- Vệ sinh keo ướn bằng acetone hoặc xăng trắng
- Keo đã khô phải vệ sinh bằng phương pháp cơ học.

Thiết kế khe trám, mối nối

- Kích thước mối nối, khe trám keo phải được thiết kế có tính đến khả năng chịu co kéo của keo, chiều rộng khe và sự co kéo dự kiến của khe sau này.
- Chiều rộng khe tối thiểu không được nhỏ hơn 3mm để bảo đảm khả năng chuyển vị.
- Mối nối thông thường có tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều sâu là 2:1.

Hạn chế

Không nên dùng cho các trường hợp sau:

- ❖ Ở dưới nước hoặc ở khu vực thường xuyên ngập ngược
- ❖ Khu vực có xe cộ đi lại chịu mài mòn
- ❖ Khe nối chuyển vị trên 12.5%
- ❖ Sử dụng ngoài trời nếu có mưa trong vòng 2 giờ kể từ khi thi công

Lưu ý

Kể xa tầm với của trẻ em. Cung cấp MSDS theo yêu cầu. Tham khảo MSDS bản mới nhất để có thông tin chi tiết về an toàn sức khỏe.

Điều khoản miễn trừ

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực cao nhất để đảm bảo rằng thông tin đưa ra trong tài liệu này là đúng và tin cậy, thông tin này chỉ có mục đích hướng dẫn cho khách hàng của chúng tôi. Công ty chúng tôi không nhận trách nhiệm về mất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng thông tin này do việc thay đổi trong quá trình thực hiện hoặc điều kiện làm việc và trình độ tay nghề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng cần xác định mức độ phù hợp của sản phẩm này bằng các kiểm tra của riêng mình.