



BLUE LABEL CO.,LTD.

48/58 Moo.1 Ekachai Road, Khok-Krabue, Amphur Muang, Samutsakhon, 74000 Thailand

Tel : +66 3449 4774-5 Fax : +66 3449 4776 Website : www.bluelabelgroup.com

Technical Data Sheet

RHINOZ®

RF-285

RHINOZ Plas Guard PLA-751

TÍNH NĂNG

- Chống thấm rất tốt
- Bám dính rất tốt
- Tạo phẳng và độ bóng cao
- Chống trầy xước
- Độ bền cao
- Kháng UV và thời tiết
- Kháng nước và hóa chất nhẹ
- Dùng trong nhà và ngoài trời

MÔ TẢ

Là lớp phủ không màu gốc polyurea cải tiến dùng để bảo vệ và xử lý bề mặt bằng cách tạo ra một lớp màng kháng UV, chịu thời tiết, kháng mài mòn và hóa chất nhẹ. Lớp phủ làm tăng cường độ bề mặt và ngăn ẩm. Có thể thi công bằng lu lãng, chổi hoặc súng phun. Hệ sơn phủ cho độ bóng cao và bám dính tốt trên nhiều bề mặt khác nhau như bê tông, gỗ, gạch đất sét nung, cát đá và đá tự nhiên vv. Phù hợp cho tường và sàn. Dùng trong nhà và ngoài trời.

CÁC BƯỚC THI CÔNG

1. Bề mặt thi công phải sạch, khô, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Trộn thành phần A/B theo tỷ lệ 1:1 theo trọng lượng và khuấy đều ở tốc độ thấp bằng máy trộn trước khi sử dụng.
3. Có thể thi công bằng lu lãng, chổi hoặc súng phun lên bề mặt cần xử lý.
4. Thi công 2-3 lớp Rhinolz PLA751, chờ khô giữa các lớp từ 1-2 giờ.
5. Chờ khô 2-3 ngày trước khi sử dụng. Chờ khô hoàn toàn sau 7 ngày.
6. Vệ sinh công dụng cụ bằng dung môi sau khi thi công.

ĐÓNG GÓI

Bộ 2kg và 7kg

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi thoáng mát, thời hạn sử dụng 12 tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DISCLAIMER : The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.



BLUE LABEL CO.,LTD.

48/58 Moo.1 Ekachai Road, Khok-Krabue, Amphur Muang, Samutsakhon, 74000 Thailand

Tel : +66 3449 4774-5 Fax : +66 3449 4776 Website : www.bluelabelgroup.com

Gốc keo

: Thành phần A: Keo Polyaspartic polyurea ; thành phần B: Aliphatic polyisocyanate *Technical Data Sheet*

Màu sắc : Thành phần A: màu trong; thành phần B: Màu trong

Bề mặt hoàn thiện : Màng trong bóng

Tỷ lệ trộn : 1:1 theo trọng lượng

Sử dụng sau khi trộn : 30 phút

Thời gian khô bề mặt : 20 phút (tùy theo chiều dày và điều kiện môi trường)

Thời gian chờ khô giữa các lớp : 1-2 giờ (tùy theo chiều dày và điều kiện môi trường)

Thời gian đạt đủ cường độ : 7 ngày, tùy theo điều kiện môi

Định mức : 15-20m²/bộ 2kg/lớp (chiều dày 100micron)